

DLA 70/2016 - Bedarfsgegenstände II: Nickellässigkeit eines Schmuckstücks (mit vorgegebenen Bedingungen)

Bedingungen

Testmaterial :

Bei dem Material handelt es sich um zwei unterschiedliche Proben **Modeschmuck aus Metall (Halsketten)**. Eine Probe wurde unter Verwendung von Nickel hergestellt. Es werden je drei gleiche Muster für die Bestimmung der **Nickellässigkeit** zur Verfügung gestellt. Die nachstehenden Untersuchungsbedingungen werden in Anlehnung an die Amtliche Untersuchungsmethode ASU §64 L 82.02-6 zur Bestimmung der Nickellässigkeit (DIN EN 1811-2012) vorgegeben: 1. Prüflösung (nach DIN EN 1811), 2. Zeit und Temperatur (30°C, 168h), 3. Ergebnisangabe in $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{Woche}$.

Das Material wurde auf Homogenität der Eluate getestet.

Anmeldung :

Anmeldeschluss ist der 07. Dezember 2016.
Die verbindliche Anmeldung erfolgt mit beiliegendem Rückmeldebogen, über unseren Vertriebspartner Coring System Diagnostix, Gernsheim, oder über das unter www.dla-lvu.de erhältliche Anmeldeformular.
Mindestteilnehmerzahl für die Durchführung der LVU ist 10.

Probenversand :

Die Proben werden in der 50. Kalenderwoche an die Teilnehmer verschickt. Es werden pro Teilnehmer 2 x 3 gleiche Muster verschickt.

Rechnung / Preis :

Die Rechnungsstellung erfolgt entweder durch unseren Vertriebspartner Coring System Diagnostix, oder durch DLA mit dem Probenversand, zahlbar innerhalb von zwei Wochen. Der Preis für die Laborvergleichsuntersuchung beträgt 191,-- € / Teilnehmer zuzüglich Versand und MWST. Versand und Rechnungsstellung nach außerhalb Deutschlands erfolgen durch unseren Vertriebspartner Coring System Diagnostix.

Durchführung :

Für die Durchführung der Analysen stehen 6 Wochen zur Verfügung. Abgabetermin für die Ergebnisse ist der 27. Januar 2017. Die Ergebnisübermittlung erfolgt per e-Mail mittels bereitgestellter Excel-Tabelle.

DLA strebt eine Auswertung innerhalb von 6 Wochen nach Abgabeschluss an. Die statistische Auswertung wird für alle Parameter durchgeführt, für die wir mindestens 7 quantitative Ergebnisse erhalten. Sie beinhaltet Ausreißer-Tests, robuster Mittelwert, Median, robuste Standardabweichung und Z-Score. Dokumentiert werden Ergebnisse, Nachweisgrenzen und Angaben zu den Methoden.

Jeder Teilnehmer erhält vorbehaltlich Rechnungsbegleichung einen anonymisierten, vollständigen Auswertungsbericht als PDF-Datei. Auf Anfrage versenden wir auch eine Druckversion.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB: www.dla-lvu.de/AGB.html